



**FICHA TECNICA**

# TERRAGUM

**Código: 292** **Grupo: Productos Antihumedad**

## *DESCRIPCIÓN*

Revestimiento fotoreticulable no asfáltico formulado a base de copolímeros acrílicos de alta elasticidad para la impermeabilización de terrazas y cubiertas.

## *PROPIEDADES*

- Aplicación muy fácil.
- Excelente impermeabilidad.
- Buena elasticidad.
- Gran adherencia.
- No se agrieta.
- Alta resistencia a los álcalis.
- Solidez a la luz.
- Con conservante antimoho.

## *USOS*

Puede aplicarse sobre cualquier superficie exterior de albañilería, indicado en azoteas, tejados, terrazas y en general, en todas aquellas zonas exteriores en que por su situación se precise impedir el paso del agua.

Impermeabilizante "pisable"; para dar mayor resistencia al transito peatonal se debe aplicar Dique Acabado Transitable.

## *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

| | |
|---|---|
| **Vehículo fijo** | Copolímeros acrílicos |
| **Pigmentos** | Pigmentos de gran solidez a la luz |
| **Disolvente** | Agua |
| **Aspecto** | Pintura viscosa ligeramente tixotrópica. |
| **Brillo** | Mate. |
| **Color** | Rojo Óxido. |
| **COV** | 20 g/L |
| **Contenido en sólidos** | 45 % en volumen. 57 % en peso |
| **Densidad (g/cc)** | 1,33 |
| **Secado a 23ºC/50% H.R.** | Al tacto : 4-6 horas |
| **Repintado** | 12-16 horas.<br>Dependiendo del espesor de capa aplicado. |
| **Rendimiento teórico** | 1m²/Lt. Es conveniente aplicar este rendimiento para obtener la máxima eficacia impermeabilizante. |
| **Espesor de capa recomendado** | 1.000 micras húmedas. 450 micras secas.<br>El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución. |

## *MODO DE EMPLEO*

**CONDICIONES DE APLICACIÓN**

| | |
|---|---|
| **Temperatura de aplicación** | 5ºC. 35ºC |
| **Máxima humedad relativa** | 80 %.<br>No es recomendable aplicar a pleno sol ó temperaturas del soporte elevadas.<br>No debe aplicarse el revestimiento si hay riesgo de lluvia ó heladas antes del secado del mismo. |
| **Útiles de Aplicación** | Homogeneizar el producto antes de su utilización. |

| | Brocha/rodillo | Pistola airless |
|---|---|---|
| **Disolvente** | Agua | Agua |
| **Dilución** | No precisa | 0-5% |

| | |
|---|---|
| **Limpieza de útiles** | Agua. |
| **SISTEMA DE APLICACIÓN** | Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización. |
| **Preparación previa** | Deberá estar completamente seca y limpia de residuos de cemento, arena, polvo u otros materiales mal adheridos. |
| **Superficies nuevas** | |
| Albañilería: | Aplicar directamente Terragum. En aquellas zonas que presenten grietas anchas ó juntas de dilatación, se aplicará Masilla Cartucho. |
| Hierro / Acero: | Imprimar con Procofer Expert Imprimación Antioxidante |
| Aluminio, Zinc Galvanizado: | Desengrasar con disolvente clorocauchos y aplicar directamente Terragum. |
| **Superficies pintadas** | Si la pintura está en buen estado, limpiar y proceder como en superficies nuevas.<br>Sobre superficies porosas, degradadas ó pulverulentas aplicar previamente una mano de Procolite Fondo Penetrante.<br>Para el pintado de otros materiales ó situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial. |

## *INFORMACIÓN ADICIONAL*

| | |
|---|---|
| **Instrucciones de Seguridad** | Consultar etiquetado del envase.<br>Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. |
| **Tiempo de almacenaje** | 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC. |









**Edición 08/2011**
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158



